

Presiones de trabajo PP-RCT

Los valores correspondientes a los tubos de polipropileno Polysan y sus accesorios, en funcionamiento ininterrumpido.

Coefficiente de seguridad 150%.

Temperatura °C.	Años de servicio	Serie	S5	S 3.2	
		SDR	11	7,4	
10	1		22,8	36,2	
	5		22,1	35,1	
	10		21,9	34,7	
	25		21,5	34,1	
	50		21,2	33,6	
	100		20,9	33,2	
20	1		19,9	31,5	
	5		19,3	30,5	
	10		19,0	30,1	
	25		18,6	29,6	
	50		18,4	29,2	
	100		18,1	28,8	
30	1		17,2	27,3	
	5		16,6	26,4	
	10		16,4	26,0	
	25		16,1	25,5	
	50		15,8	25,1	
	100		15,6	24,8	
40	1		14,8	23,5	
	5		14,3	22,6	
	10		14,1	22,3	
	25		13,8	21,8	
	50		13,6	21,5	
	100		13,3	21,2	
50	1		12,6	20,1	
	5		12,2	19,3	
	10		12,0	19,0	
	25		11,7	18,6	
	50		11,5	18,3	
	100		11,3	18,0	
60	1		10,7	17,0	
	5		10,3	16,3	
	10		10,1	16,0	
	25		9,9	15,7	
	50		9,7	15,4	
	70	1		9,0	14,3
5			8,6	13,7	
10			8,5	13,5	
25			8,3	13,1	
50			8,1	12,9	
80		1		7,5	11,9
	5		7,2	11,4	
	10		7,0	11,2	
	25		6,9	10,9	
	95	1		5,6	8,9
		5		5,3	8,5
10			(5,2)	(8,3)	